LANDECOLOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

POLITEX MATE LAVABLE P-300

Pintura plástica formulada a base de copolímeros en dispersión acuosa. Adecuado para la protección y decoración de todo tipo de edificaciones. ***HOMOLOGADA.***

PROPIEDADES

- *Peso específico:* 1,650 ± 0,05 gr./c.c. a 20ºC.
- *Viscosidad:* 120 ± 5 UK a 20ºC.
- *Acabado:* Mate.
- *Secado al aire (20 º C):*
  - *Seco al tacto:* 20 minutos.
  - *Seco total:* Menos de 2 horas.
- *Tiempo de repintado:* Seis horas.
- *Textura:* Muy suave.
- *Ensayo de lavabilidad:* Más de 6.000 pasadas (2 manos sobre cartón) a las 48 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de ***5-6 m²/kg***., dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4, 8 y 15 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para interior y exterior.
Adecuado para la protección y decoración de fachadas, paredes, cafeterías, tiros de escaleras, techos, locales comerciales, etc.
Al tratarse de una pintura plástica, es ignífuga (M-1).
Fácil de aplicar, rapidez de secado, lavabilidad, buena resistencia al exterior.

LANDECOR, S. A.
FABRICA: Polígono Industrial n.º 1
C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es

POLITEX MATE LAVABLE P-300

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.
Los soportes excesivamente absorbentes deben humedecerse previamente o mejor aplicar un alquíl líquido diluido con agua.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.
Su aplicación puede realizarse por medio de ***brocha y rodillo*** o bien por proyección ***a pistola***.
Para dejar la viscosidad adecuada, puede diluirse en un 10% máximo con agua.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

COLORES

Blanco y colores suaves.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.

●●●●●●●●●●●●●

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores